

TecTem®

Flächenspachtel

*Mineralischer Armierungsmörtel für
TecTem® Insulation Board Indoor*



TecTem® Flächenspachtel ist eine mineralische Spachtelmasse zur Oberflächenbeschichtung von TecTem® Insulation Board Indoor.

KNAUF PERLITE

TecTem® Flächenspachtel

Produkteigenschaften

- geringer Materialverbrauch und leicht bearbeitbar durch Leichtzuschlagsstoffe
- witterungsbeständig
- wasserbeständig
- sehr gute Haftung
- wasserdampfdurchlässig

Technische Daten

Schüttdichte	ca. 1,2 – 1,3 kg/dm ³
Wärmeleitfähigkeit λ	0,41 W/m ² K
Diffusionswiderstandszahl μ	13,6

Verarbeitungshinweise

Untergrund/Vorbehandlung

Die Untergründe müssen tragfähig, eben, trocken, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein. Die Oberflächen der zu beschichtenden TecTem® Insulation Board Indoor müssen trocken und staubfrei sein.

TecTem® Insulation Board Indoor ist mindestens 3 Stunden vor Auftrag des TecTem® Flächenspachtels mit TecTem® Grundierung zu grundieren.

Anmachen:

Sackinhalt in ca. 6,0 l kaltes, sauberes Wasser einrühren (ca. 600 U/min). Sauberes Anmachgefäß und Werkzeug verwenden.

Verarbeitungszeit:

Ca. 45 Minuten verarbeitbar. Unsaubere Gefäße und Werkzeuge verkürzen den Verarbeitungszeitraum. Material nach Versteifungsbeginn nicht mehr verwenden.

Verarbeitungstemperatur/-klima:

Die Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur darf + 5 °C nicht unterschreiten.

Verarbeiten:

TecTem® Flächenspachtel in einer Schichtdicke von mind. 4 mm auftragen, eben und fluchtgerecht verziehen und mit einem Zahnsachtel (mind. 10 x 10 mm) durchkämmen. Anschließend vollflächig TecTem® Gewebe faltenfrei, oberflächennah und mit 10 cm Stoßüberlappung einbetten.

Herstellung einer Putzoberfläche, z.B. zur Aufnahme eines Farbanstrichs oder einer diffusionsoffenen Papiertapete. Nach Verfestigung des TecTem® Flächenspachtels wird frühestens am Folgetag erneut TecTem® Flächenspachtel ca. 1 mm dick aufgetragen. Nach Versteifungsbeginn mit Glättkelle oder Traufel bzw. Filz- oder Schwammscheibe glätten (Qualitätsstufe Q2 geglättet).

Verbrauch:

Ca. 0,9 kg/m² pro m² Schichtdicke

Witterungshinweise

Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von +5°C nicht unterschritten werden. Frischen Mörtel vor Frost und schneller Austrocknung schützen. Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.

Bei Wind kürzere Abbindezeit beachten.

Hinweise

Reste nicht in den Ausguss oder WC entleeren, sondern nach dem Abbinden mit Wasser mit dem Hausmüll entsorgen.

Lieferform / Lagerung

20 kg/Sack

Trocken und gegen Feuchtigkeit geschützt mind. 1 Jahr im original verschlossenen Gebinde lagerfähig.

Artikelnummer

TecTem® Flächenspachtel: 129166