

TecTem®

Grundierung

zum Auftrag auf TecTem® Insulation Board Indoor



TecTem® Grundierung ist eine tief eindringende Grundierung zur Regulierung der Saugfähigkeit von TecTem® Insulation Board Indoor. Auch für saugende und stark saugende Untergründe geeignet

KNAUF PERLITE

Produkteigenschaften

- Rot eingefärbt, zur Unterstützung eines gleichmäßigen Grundierauftrages
- reguliert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- lösemittelfreies Konzentrat
- tief eindringend
- oberflächenverfestigend
- staubbindend
- haftvermittelnd
- dampfdiffusionsoffene Produkteigenschaften
- sehr ergiebig
- nicht brennbar

Produktbeschreibung

TecTem® Grundierung ist eine lösungsmittel- und weichmacherfreie feinstteilige, wässrige Dispersion von Kunstharzen mit hoher Verseifungsbeständigkeit.

TecTem® Grundierung egalisiert unterschiedliches Saugverhalten und erhöht die Verbundhaftfestigkeit zwischen Untergrund und Oberbelag, indem es feine Schleifstäube bindet.

Verarbeitungshinweise

Untergrund / Vorbehandlung

Die Untergründe müssen trocken, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein. Lockere, absandende und mürbe Schichten entfernen und, sofern erforderlich, ausbessern.

Verarbeitung für

- TecTem® Insulation Board Indoor 1 : 2 verdünnen (Grundierung : Wasser)
- Porenbeton-, Ziegel und Kalksandsteine 1 : 1 verdünnen (Grundierung : Wasser)

Vor dem Aufbringen des TecTem® Flächenspachtels wird die TecTem® Grundierung auf TecTem® Insulation Board Indoor durch Rollen oder Sprühen vollflächig und gleichmäßig aufgetragen. Vor Gebrauch sorgfältig durchrühren. Filmbildung vermeiden.

Trocknungszeit

Folgearbeiten erst nach völliger Trocknung durchführen (abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes, Belüftung, Raum- und Untergrundtemperatur, Auftragsmenge). Frühestens nach:

- TecTem® Insulation Board Indoor ca. 3 Std.
- Porenbeton-, Ziegel und Kalksandsteine ca. 8 Std.

Verbrauch für:

- TecTem® Insulation Board Indoor ca. 200ml/m²
- Porenbeton-, Ziegel und Kalksandsteine ca. 300ml/m²

Reinigung der Werkzeuge

In frischem Zustand mit Wasser

Hinweise

Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von +5 °C nicht unterschritten werden.

TecTem® Grundierung ist nicht entzündlich. Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bei Augenkontakt gründlich mit Wasser ausreichend lang ausspülen. Bei merklicher Nachwirkung Arzt aufsuchen. Nicht in das Abwasser gelangen lassen. Restmengen können im eingetrockneten Zustand wie Hausmüll oder Bauschutt entsorgt werden. Die Leergebinde sollen über entsprechende Sammelstellen der Wiederverwertung zugeführt werden.

Lieferform / Lagerung

- 5 l Eimer
- Frostfrei, vor intensiver Sonneneinstrahlung geschützt mind. 1 Jahr im original verschlossenen Gebinde lagerfähig.

Artikelnummer

TecTem® Grundierung: 146501